

FICHE TECHNIQUE

Référence : ATF12

Désignation : Transfert adhésif RAJATAPE

DOMAINES D'APPLICATION

Le transfert 9123 R est un adhésif transfert acrylique modifié chargé fibre de verre, et réellement polyvalent sur une grande variété de surfaces telles que les plastiques, les textiles, les métaux, les papiers, les cartons les photos, les posters, les cartes d'échantillons et les montages dans les campagnes promotionnelles.

Avantages :

- Bonne résistance aux UV, à la température et au vieillissement.
- Renforcé fibre de verre pour une meilleure résistance au cisaillement et une découpe plus nette.
- Mise en application rapide avec les dévidoirs manuels

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Acrylique modifié
Type de support	Transfert fibre de verre
Couleur du support	TRANSAPRENT
Epaisseur du support	50µ +/- 10%
Epaisseur totale	125µ
Pouvoir adhésif sur inox aéra 5001/ PSTC 101 à 90	3N/cm
Résistance aux UV	Excellente
Résistance aux plastifiants	Bonne
Tenue en température	-30°C 110°C (140°C en pointe)

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température de 21 °C ainsi que 50 % d'humidité relative sont recommandées. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.