

Colle thermofusible en plots

DESCRIPTION GENERALE

La TECBOND 213 est une colle polyvalente pour bois, céramique et certains plastiques, tels que le PVC rigide et le polystyrène.

La TECBOND 213 a une viscosité moyenne et peut être utilisée sur des surfaces poreuses, telles que mousses et tissus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de Colle :	Hotmelt synthétique à base de polymère	
Couleur :	Ambre très pâle	
Adhésion :	Moyenne	
Diamètre (nominal) :	12mm	43mm
Longueur (nominale) :	300mm	43mm
Quantité par carton	5 kilos	10 kilos
Nombre de cartouches par kilo (approx.)	34	17
Température d'application recommandée :	195°C	195°C
Viscosité Brookfield (ASTM D3236) @ 180°C arbre 27	6000cps	6000cps
Point de ramollissement - méthode bille - anneau (ASTM E28)	90°C	90°C
Tenue à la chaleur (BS5350 Partie H3)	75°C	75°C
Temps d'ouverture	Long	Long
Flexibilité à basse température (tg)	-15°C	-15°C

Tous les composants de cette colle ont été agréés par l'organisme américain FDA (Food Drug Administration) sous C.F.R 21.175.105 (colles).