

Référence : MCM601

Désignation : Film mousse RAJAMOUSSE

Epaisseur : 1 mm

Mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées expansée sans CFC ni HCFC
Closed cells polyethylene foam, non reticulate, CFC and HCFC free

Caractéristiques	Valeurs	Norme
Coloris	Blanc	
Résistance à la traction - longitudinale - transversale	0,40 N/mm ² 0,20 N/mm ²	DIN 53571
Allongement à la rupture - longitudinale - transversale	63 % 61 %	DIN 53571
Résistance au déchirement - longitudinale - transversale	154 N/m 119 N/m	DIN 53575
Contrainte à la compression Première compression - 25% compression - 50% compression - 70% compression	0,035 N/mm ² 0,090 N/mm ² 0,180 N/mm ²	DIN 53577
Déformation résiduelle 22h/23°C/50% après 24 h	< 20 %	DIN 53572
Absorption d'eau 20°C/24 h absorption capillaire - après 24h - après 4 jours - après 28 jours	< 1 Vol. % < 2 Vol. % < 5 Vol. %	DIN 53428
Perméabilité à la vapeur d'eau 23°C 85% HR	11 g/m ² .24h	DIN 53429
Conductivité thermique à 10°C (échantillon 5mm)	0,040 W/mK	DIN 52612

Les informations et caractéristiques de cette fiche sont présumées exactes et de bonne foi, cependant, elles n'impliquent aucune obligation.