

Référence : PAK10

Désignation : Papier kraft paraffiné

## PARAFFINE 72/95 g/m<sup>2</sup>

**Kraft 72 g/m<sup>2</sup> + Paraffine 25 g/m<sup>2</sup> sur deux faces**  
*Paper 72 g/m<sup>2</sup> + Wax 25 g/m<sup>2</sup> two sides Papier 72 g/m<sup>2</sup> + Paraffin 25 g/m<sup>2</sup> zweiseitig*

<b>CARACTERISTIQUE</b> <i>Characteristic Technische Daten</i>	<b>UNITE</b> <i>Units Einheit</i>	<b>NOMINAL</b> <i>Value Werte</i>	<b>NORME</b> <i>Method</i> <i>Messmethode</i>
<i>Avant paraffinage /before waxed/ vor paraffinauftrag</i>			
<b>Grammage</b> <i>Grammage Grammatur</i>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>72</b> +/-5 %	<b>ISO 536</b>
<b>Résistance à la rupture</b> <i>Tensile Index Reisslänge</i>	sm md Längs	<b>N</b>	<b>ISO 1924-2</b>
	st cd quer		
<b>Déchirure Elmendorf</b> <i>Tearing resistance Weiterreisswiderstand</i>	sm md Längs	<b>mN</b>	<b>ISO 1974</b>
	st cd quer		
<b>Indice d'éclatement (MULLEN)</b> <i>Burst index Berstfestigkeit</i>	<b>kPam<sup>2</sup>/g</b>	<b>Min 2</b>	<b>ISO 2758</b>
<b>Cobb 60 s</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>Max 50</b>	<b>ISO 535</b>
<i>Grammage final /final substance/ endgrammatur</i>			
<b>Grammage</b> <i>Grammage Grammatur</i>	<b>g/m<sup>2</sup></b> Conforme à la réglementation REACH.	<b>92</b> +/-10 %	<b>ISO 536</b>