



N°1 EUROPÉEN
DE L'EMBALLAGE PAR CATALOGUE

FICHE TECHNIQUE PCSTD

PAPIER LASER COPY macule blanche

CARACTERISTIQUES		VALEURS	UNITES	méthode d'essai
GRAMMAGE		80 ± 4%	gr./m ²	ME - 07
HUMIDITE		3,5 - 4,5	%	ME - 05
EPAISSEUR		97- 101	µm.	ME - 08
MAIN		1,24	dm ³ /Kg.	
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	S.L.	> 2,5	Kg.	ME - 10
COBB C ₉₀		< 24	gr./m ²	ME - 13
POROSITE		1300 ± 200	ml./min.	ME - 14
RUGUOSITE LISSE BENDTSEN	C.T.		ml./min.	ME - 15
	C.F.		ml./min.	
DENNISON		> 14	n°.	ME - 16
R-457		106 ± 2	%	ME - 19
BLANCHEUR CIE		158 ± 5	┘	
OPACITE		> 89	%	

OBSERVATIONS

SL sens longitudinal
ct côté toile
cf côté feutre



RAJA 16, rue de l'Etang Paris Nord 2 95977 ROISSY CDG Cedex

Services Commerciaux : tél. 0820 306 306 du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307 - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7
Services Administratifs : tél. 0148 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30.