

Fiche technique RAJAMOUSSE SUPER

1. Caractéristiques matières

a) Papier

Grammage	Coloris	Enduction PE	Poids total
125 g/m ²	Blanc marbré	PEBD Mat 12 g/m ²	137 g/m ²

Papier certifié FSC : Oui

b) Matelassage

En mousse PE, épaisseur de la mousse laminée 2mm +/-10%.

c) Système de fermeture

Colle : hotmelt 39g/m², adhésif permanent

Protecteur : Ruban papier silicone largeur 18 mm

2. Impression

Texte : RAJAMOUSSE www.raja-group.com + logo FSC
Couleur : Bleu 293U

Code RAJA	Ouverture x hauteur (intérieures) en cm (+/- 5 mm)	Poids en g (+/- 10 %)	Nombre de colis par palette	Colis de
PMSA	10 x 16	8	12	500
PMSB	12 x 21	12	8	500
PMSC	15 x 21	14	8	500
PMSCD	18 x 16	14	12	250
PMSD	18 x 26	22	12	250
PMSE	21 x 26	26	8	250
PMSF	21 x 33	32	9	200
PMSG	24 x 33	34	9	200
PMSH	26 x 36	43	12	125
PMSV	34 x 33	48	9	125
PMSJ	30 x 43	58	8	125
PMSK	35 x 47	75	8	125