

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO: CINTA AMERICANA
REF. RAJA®: ATL50G

DESCRIPCIÓN

Cinta de tejido de trama 45. Buena resistencia mecánica. Su estructura le proporciona una buena resistencia a la humedad. Masa adhesiva no corrosiva.

COLORES Y MEDIDAS

ANCHO: 50 mm
LARGO: 50 m
DIÁMETRO DEL MANDRIL: 76 mm
COLOR: Gris

CARACTERÍSTICAS

SOPORTE: Tejido de polietileno laminado
ADHESIVO: Caucho
ADHESIÓN SOBRE ACERO: 3,33 N/cm
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 51 N/cm
ELONGACIÓN: 10 %
RESISTENCIA A TEMPERATURA: -50 A +70 °C
TEMPERATURA DE APLICACIÓN: -10 A +45 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: +13 A +25°C
ESPESOR TOTAL: 0,25 mm
DURACIÓN DE ALMACENAMIENTO: 1 año

ACONDICIONAMIENTO

CANT. POR PALET: - uds
CANT. POR BASE: - uds
CANT. POR PAQUETE: 2 uds
CANT. POR ALTURA: - uds

OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Para la trazabilidad del producto, por favor, indique el número de lote de 12 dígitos impresos en las etiquetas.
- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Existen hojas de seguridad a su disposición basadas en la directiva 91/155/CEE.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14 °C y 28 °C.
- Conforme a la norma UNE-EN13427 (Requisitos para la utilización de las normas europeas en el campo de los envases y los embalajes y sus residuos.)
- Para un resultado óptimo es aconsejable aplicar la cinta a una temperatura superior a 10 °C en una superficie limpia y seca, ejerciendo una ligera presión sobre la cinta con la mano.
- Deben evitarse las condiciones de almacenamiento húmedo.



- Las cintas autoadhesivas son sensible a la presión y debe aplicarse correctamente para garantizar su buena rendimiento al sellar cajas.

*Información y especificaciones técnicas basadas en las informaciones proporcionadas por fabricante