

Rif. Prod.	78950-000
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	36 - 48
Peso (tg. 42)	525 g
Forma	B
Calzata	11

**Descrizione del modello** Calzatura alla caviglia, in tessuto **TECHSHELL** innovativo, molto tenace, idrorepellente e traspirante, colore nero, con fodera in tessuto **SANY-DRY**<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**

**Plus Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.** Soletta **COFRA SOFT**, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Suola profumata

**Impieghi consigliati** Magazzini, cantieri, lavori di manutenzione, industria in genere

**Modalità di conservazione delle calzature** Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua



## MATERIALI / ACCESSORI

## SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione	
<b>Calzatura completa</b>	<b>Protezione delle dita:</b> puntale in <b>ALUMINIUM</b> ultra leggero resistente:	5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	<b>15,5</b>	≥ 14	
		5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	<b>15</b>	≥ 14	
	<b>Lamina antiperforazione:</b> in <b>Tessuto</b> multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a <b>perforazione zero</b>		6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	<b>A 1100 N nessuna perforazione</b>	≥ 1100
	<b>Calzatura antistatica:</b> fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.		6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	MΩ MΩ	<b>389</b> <b>706</b>	≥ 0.1 ≤ 1000
<b>Tomaio</b>	<b>Sistema antishock</b>	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	<b>28</b>	≥ 20	
	Tessuto <b>TECHSHELL</b> , molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante, colore nero	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h	<b>&gt; 1,8</b>	≥ 0,8	
			Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup>	<b>&gt; 15,7</b>	> 15	
		6.3.1	Assorbimento d'acqua Penetrazione d'acqua		<b>15%</b> <b>0,0 g</b>	≤ 30% ≤ 0,2 g	
		<b>5.4.3</b>	<b>Resistenza allo strappo</b>	<b>N</b>	<b>233</b>	≥ 60	
			<b>Resistenza all'abrasione</b>	<b>cicli</b>	<b>&gt; 600.000</b>		
<b>Fodera</b>	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h	<b>&gt; 6,3</b>	≥ 2	
<b>Anteriore</b>	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup>	<b>&gt; 51,1</b>	≥ 20	
<b>Fodera</b>	<b>SANY-DRY</b> <sup>®</sup> , traspirante, antibatterico, resistente all'abrasione, colore nero	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h	<b>&gt; 10,3</b>	≥ 2	
<b>Posteriore</b>	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup>	<b>&gt; 82,8</b>	≥ 20	
<b>Suola</b>	Poliuretano/TPU antistatico, direttamente iniettata su tomaia:		5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm <sup>3</sup>	<b>37</b>	≤ 150
	<b>Battistrada:</b>	TPU colore ghiaccio, antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	<b>1</b>	≤ 4
			5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	<b>3,8</b>	≥ 3
	<b>Intersuola:</b>	Poliuretano, colore nero, bassa densità, confortevole e antishock	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	<b>1,3</b>	≤ 12
	<b>Coefficiente di aderenza del battistrada</b>		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		<b>0,60</b>	≥ 0,32

SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)	<b>0,52</b>	≥ 0,28
SRB : acciaio + glicerina – pianta	<b>0,28</b>	≥ 0,18
SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)	<b>0,19</b>	≥ 0,13